TITAN SEÑALIZACIONES

Pintura para señalización vial







Código de producto : 02A

Descripción

Pintura semi-mate a base de resinas acrílicas al disolvente especialmente formulada para el pintado de marcas viales de señalización.
Buena resistencia al desgaste, buena resistencia al sangrado.
Secado extra rápido.Transitable a las dos horas de pintado.

Campos Aplicación

Para el pintado de señalizaciones horizontales de tráfico: paso de peatones, delimitación de carriles, zonas azules, vados, etc. sobre superficies de piedra, asfalto, cemento y hormigón.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Semi mate
Color (UNE 48073)	Blanco y gama colores. Coordenadas x, y dentro del polígono definido en UNE 135200-2
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,27 - 1,48 Kg/l (según color)
Rendimiento	7 - 10 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Diluyente TITAN MR
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	26 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	47 - 52 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Presentación	4 l, 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Certificaciones

Norma UNE 135200-2. Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos Laboratorio.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
Observaciones: No debe pintarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura.
En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo el Aditivo Antideslizante.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Hormigón y cemento: Debe estar totalmente fraguado (28 días). Debe eliminarse cualquier resto de material antes de aplicar la pintura.
Asfalto: Aplicar directamente. Su resistencia al sangrado es buena.
Piedra: Limpiar a fondo con agua dulce. Dejar secar y aplicar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lijar suavemente y pintar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



